

07.03.2016

DOMAMID® PW 6FC

(DOMAMID AQ500FC)

Polyamide 6, for general use, powder. Food contact compliant

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN	BEDINGUNGEN	PRÜFNORM	EINHEIT	WERT
PRODUCT BESCHREIBUNG				
ISO 1043 Kurzzeichen		ISO 1043		PA6
ISO 1874-1 Bezeichnung		ISO 1874-1		PA6,M,14-030
PHYSIKALISCHE				
Dichte		ISO 1183	[g/cm ³]	1,14
RHEOLOGISCHE				
Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	275 °C - 5,0 kg	ISO 1133	[cm ³ /10 min]	165
Viskositätszahl	96% H ₂ SO ₄	ISO 307	[ml/g]	145
MECHANISCHE				
				tr. / kond.*
Zug-Modul	1 mm/min	ISO 527	[MPa]	3200 / 1000
Bruchdehnung	50 mm/min	ISO 527	[%]	40 / >50
Streckspannung	50 mm/min	ISO 527	[MPa]	80
Biegemodul	2 mm/min	ISO 178	[MPa]	2700
Izod-Kerbschlagzähigkeit	+23 °C	ISO 180/1A	[kJ/m ²]	5
Härte nach Rockwell		ISO 2039/2	[ScaleR]	120
THERMISCHE				
Schmelzpunkt	DSC	ISO 11357-1	[°C]	221
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT-B)	0,45 MPa	ISO 75	[°C]	180
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT-A)	1,80 MPa	ISO 75	[°C]	70
Vicat-Erweichungstemperatur	50°C/h - 50N	ISO 306	[°C]	205
ELEKTRISCHE				
spezifischer Durchgangswiderstand		IEC 60093	[Ω·cm]	10 ¹⁵
spezifischer Oberflächenwiderstand		IEC 60093	[Ω]	10 ¹³
Kriechstromfestigkeit	Solution A	IEC 60112	[V]	600
BRENNVERHALTEN				
Entflammbarkeit	0,8 mm	UL 94	[Class]	V-2
Glühdraht-Prüfung zur Entflammbarkeit	1 - 3 mm	IEC 60695-2-12	[°C]	850-960
Abtrenngeschwindigkeit (FMVSS)		FMVSS 302	[mm/min]	< 100

Alle Tests erfolgen im spritzfrischen Zustand bei einer Temperatur von 23 °C, wenn nicht anders spezifiziert, bezogen auf ungefärbte Produkte.

*: konditioniert nach ISO 1110

VERARBEITUNGSPROZESS:

Vortrocknungstemperatur/-zeit	: 75-85°C / 2-4h (with dew point of dried air < -30 °C)
Empfohlene Zylindertemperatur	: 270-290 °C
Empfohlene Werkzeugtemperatur	: 80-100 °C

Die Vorgaben zur Verarbeitung sind typisch für unsere Produkte, sollten jedoch immer an die verwendete Maschinenteknik und die zu anfertigenden Teile angepasst werden.

Die im Dokument angegebenen Informationen entsprechen unserem technischen Wissen zum Veröffentlichungszeitpunkt. Die Informationen unterliegen eventueller, ständiger Überarbeitung nach unserem Ermessen. Die erfassten Kennwerte sind typisch für in Europa produzierte Sorten und stellen keine Spezifikation dar. Domo kann nicht alle Zustände voraussehen, unter welchen die Informationen und unsere Produkte von anderen Herstellern oder auch die Kombination mit unseren Produkten verwendet werden. Domo akzeptiert keine Verantwortung für Ergebnisse entstanden durch die Anwendung dieser Information und Produkte bezüglich Sicherheit und Eignung in alleiniger oder kombinierter Verwendung mit Fremdprodukten. Benutzern wird empfohlen eigene Tests zu machen, um die Sicherheit und Eignung von jedem Produkt oder einer Produktverbindung zu ihrem eigenen Zweck zu bestimmen. Sofern nicht schriftlich vereinbart, verkauft Domo die Produkte ohne Garantie. Käufer und Benutzer übernehmen die volle Verantwortung und Verbindlichkeit für Verluste oder Beschädigung durch Handhabung und Gebrauch unserer Produkte, egal ob in alleiniger oder kombinierter Verwendung mit Fremdprodukten. Sofern nicht ausdrücklich angegeben sind die genannten Produkte nicht geeignet zur Verwendung in pharmazeutischen und medizinischen Bereichen.

Domo Engineering Plastics GmbH P: +49 33862139776 Fax: +49 33862139766 Mail: info.dep@domo.org
Domo Engineering Plastics Italy SpA P: +39 04640587676 Fax: +39 04640587676 Mail: info.depi@domo.org

www.domochemicals.com